



Untergründe:

		Zementestrich	Anhydritestrich	Gussasphalt	Beton	Trockenestrich			Fliese, Altfliesen	Altuntergründe
						Gipsfaserplatten	Spanplatten	OSB		
VORBEREITUNG	anschleifen, absaugen	■	■	absaugen	■ ggf. Kugelstrahlen	absaugen, ggf. anschleifen	absaugen, ggf. anschleifen	■	■	■
GRUNDIEREN UNTER DEM KLEBSTOFF	Sika® Primer MB* (nicht abgesandet)	□ zulässige Restfeuchte: ohne FuBo-Heizung < 5,0 CM-%	□ nur zur Verfestigung	■	□	□	□	□		■
	Sika® Primer MR Fast*	□ zulässige Restfeuchte: ohne FuBo-Heizung < 4,0 CM-%	□ nur zur Verfestigung	■	□	□	□	□		■
	SikaGrund® P Plus*	□	nicht geeignet	nicht geeignet	□	□	nicht geeignet	nicht geeignet	nicht geeignet	nicht geeignet
	Sika® Primer MB Rapid	□ zulässige Restfeuchte: ohne FuBo-Heizung < 4,5 CM-% mit FuBo-Heizung < 3,0 CM-%	□ nur zur Verfestigung	■	□ zulässige Restfeuchte: ohne FuBo-Heizung < 6,0 CM-% mit FuBo-Heizung < 4,5 CM-%	□	□	□	□	□
GRUNDIEREN UNTER DEN SPACHELMASSEN	Sikafloor®-01 Primer Spachtel-Grundierung (nicht als Grundierung direkt unter SikaBond® Parkettklebstoffe geeignet)	■ Verdünnung 1:3 (Untergrund saugend)	■ Verdünnung 1:1 (Trockenzeit mind. 12 Stunden)	□ unverdünnt	■ Verdünnung 1:3 (Untergrund stark saugend)	■ Verdünnung 1:1	■ unverdünnt	■ unverdünnt	■ unverdünnt	■ unverdünnt
AUSGLEICHEN	Sikafloor®-400 Level (selbstverlaufend)	□	□	□ max. 5 mm	□	□	□	□	□	□
	Sika® Patch-250 (standfest)	□	□	□ max. 5 mm	□				□	□
	Sika® Level-315 F (selbstverlaufend)	□	□	□ max. 5 mm	□				□	□
ENTKOPPELN UND TRITTSCHALL- DÄMMEN	SikaLayer®-03 (Sika® AcouBond®- System)	□	□	□	□	■ (bei Stabparkett und Massivdielen auf schwimmend verlegten TE)	■ (bei Stabparkett und Massivdielen auf schwimmend verlegten TE)	■ (bei Stabparkett und Massivdielen auf schwimmend verlegten TE)	□	□
PARKETT- VERKLEBUNG	SikaBond® Parkettklebstoffe	SikaBond®-52 Parquet SikaBond®-54 Parquet SikaBond® T-40 SikaBond®-210 Parquet Sika® AcouBond®-System								
DESIGNBELÄGE VERKLEBEN	SikaBond® Klebstoffe für Designbeläge	SikaBond®-130 Design Floor								

■ Pflicht □ optional/nach Bedarf

* mit Absprache auch unter Sika® Spachtelmassen geeignet

Bei unbekanntem Untergründen ist stets ein Berater zu kontaktieren.

Stand: 03/2017